

FICHA TÉCNICA

Esmalte Sintético Miura 3 en 1

Descripción

Esmalte sintético de triple acción para superficies de madera o metal en interiores y exteriores.

Características

Producto que combina la acción transformadora e inhibidora del Convertidor de Óxido con la terminación del Esmalte Sintético, logrando una pintura de excelente acabado, perfecta adherencia, buen rendimiento y resistencia.

Usos

Indicado para interiores y exteriores sobre superficies de madera o metal. Puede ser usado en mampostería si se asegura la no alcalinidad de la superficie, y previa aplicación de fijador-sellador al aguarrás.

Resistencia

Excelente resistencia a la intemperie.

Preparación de la superficie

Metales: La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido y polvo. Eliminar la pintura en mal estado con espátula, cepillo o lija. Para superficies nuevas desengrasar previamente.

Maderas: sin pintar, aplicar previamente Fondo Sintético Blanco. En trabajos de repintado eliminar la pintura mal adherida (si fuera necesario utilizar Removedor gel).

Si la pintura existente está en buen estado se aplica directamente Esmalte, previo lijado superficial para facilitar la adherencia.

Modo de aplicación

Mezclar el producto dentro del envase. Aplicar 2 a 3 manos del producto a pincel, rodillo o soplete, respetando los tiempos de secado. De ser necesario, diluir con 5 a 10 % aguarrás, según la herramienta utilizada y la absorción de la superficie. NO DILUIR CON THINNER.

Propiedades

Rendimiento Teórico	10 a 12m2 por litro y por mano	
Diluyente	Aguarrás mineral	
Dilución	5-10%	
Cantidad de manos	2 a 3	
Limpieza de utensilios	Aguarrás/ Thinner	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	45-55	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm3]	0.94-0.98	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	80-85	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	3 a 5 hs	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	6-8 hs	
Secado final	48 hs	

Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	22 Colores según catálogo. Blanco y negro.	
Acabado	Brillante, satinado y mate	

Recomendaciones

NO dliuir con THINNER. No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C, ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. En caso de usar más de un envase, se recomienda mezclarlos para asegurar la homogeneidad de lotes. Al pintar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la aplicación.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

www.pinturapaclin.com

3848