



## Ficha Técnica

### Fondo Blanco para Madera

#### Características

Elaborado con pigmentos, resinas alquídicas y cargas de la más alta calidad. Nivelada la absorción de la madera, tapando rápidamente poros. Ideal para usar como fondo de esmalte de terminación. De fácil aplicación y rápido secado, forma una película de muy buena adherencia.

#### Color y acabado

Se presenta en color blanco y acabado mate.

#### Usos

Sobre superficies de madera previo a la aplicación de la pintura de terminación.

#### Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvos. Eliminar la pintura en mal estado con espátula o cepillo.

Si existen manchas o decoloración, limpiar con gel a base de ácido oxálico y/o hidrolavadora. Enjuagar, dejar secar y lijar para eliminar el pelo que se levanta de la madera.

Madera nueva: lijar suavemente en la misma orientación de las vetas.

Madera con pintura deteriorada: eliminar las partes flojas con espátula o lijado profundo. Emparejar la superficie con un lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar. Si fuera necesario removerlos, utilizar Removedor Gel, enjuagar a fondo y dejar secar.

Madera en buen estado: lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar.

#### Aplicación

Mezclar el producto en el envase. En caso de ser necesario, diluir exclusivamente con aguarrás tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar. Aplicar a pincel, rodillo o soplete de 1 a 2 manos, respetando los tiempos de secado.

#### Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

Evitar el contacto con los ojos, la cara y la piel. No ingerir. Nocivo si se inhala.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

**NO DILUIR CON THINNER.** No pintar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad.

Las herramientas se limpian con thinner antes que seque la pintura.



## **Ficha Técnica Fondo Blanco para Madera**

Para más información consultar la **Ficha de Seguridad** del producto.



## Ficha Técnica Fondo Blanco para Madera

### Especificaciones Técnicas Fondo blanco para Madera Miura

Vehículo	Resinas alquídicas
Aspecto	Viscoso
Olor	Característico
Dilución	Con aguarrás
Densidad (25° C)	1,15 a 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad)	Al tacto 60 - 80 minutos
Tiempo de secado entre manos (25°C, 60 % humedad)	6 - 8 horas aproximadamente
Manos	1 a 2
Rendimiento	12 a 15 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>Inflamable</b>	<b>Sí, 3° Clase</b>