Ficha Técnica
Látex Interior Acrílico

Características
Látex antihongos para interiores, con gran poder cubritivo, elaborado en base a polímeros en emulsión, pigmentos, aditivos y coalescentes.
De fácil aplicación y rápido secado.

Color y Acabado
Se presenta en color blanco con acabado mate y se pueden obtener colores pasteles por agregado de entonadores universales hasta 30 cm^3 por litro de pintura.

Usos
En interior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.

Preparación de la superficie
Sobre superficies sin pintar o absorbentes, aplicar Fijador Sellador Mano Previa Miura diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Plástico Miura, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Mano Previa Miura diluido. La superficie a pintar debe quedar mate.
En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar. Continuar el esquema como en superficies sin pintar.
En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar.
Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

Aplicación
Mezclar el producto en el envase. En caso de ser necesario, diluir con agua tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar.
Aplicar a pincel, rodillo o soplete respetando los tiempos de secado entre manos.

Recomendaciones
Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.
Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.
Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
No pintar con temperaturas mayores a 35º C ni menores a 5º C o en días de mucha humedad.
Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura.

Para más información consultar la **Ficha de Seguridad** del producto.

Especificaciones Técnicas Látex Interior Acrílico Miura

Vehículo	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
Aspecto	Líquido viscoso
Olor	Bajo olor
Dilución	Máximo 10 % de agua
Densidad (25º C)	1,34 ± 0,02 g /cm^3
Viscosidad Stormer (25º C)	92 ± 2 UK
Porcentaje de sólidos en peso	45 ± 1 %
Tiempo de secado (25º C, 60 % humedad)	Al tacto 45 – 60 minutos
Tiempo de secado entre manos (25ºC, 60 % humedad)	4 a 6 horas aproximadamente
Brillo	Mate
Manos	2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.
Poder cubritivo	Muy bueno
Rendimiento	10 a 12 m^2 por litro y por mano
Antihongos	Sí
Ecológico	Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio