Ficha Técnica
Preservador Clásico Miura

Características
Producto formulado con ceras y resinas, especialmente para la protección integral de la madera. Resalta la belleza natural de la misma. La excelente calidad de su pigmentación transparente le confiere muy buena resistencia a la radiación U.V. evitando la decoloración. Su formulación le otorga gran elasticidad, permitiendo los movimientos naturales de la madera por acción de los agentes climáticos, sin deteriorarse. Repele el agua y otros agentes que dañan la madera. No forma película.

Color y acabado
Ver colores disponibles en catálogo. Acabado satinado.

Usos
Para pintar en interior y en exterior sobre superficies de madera.

Preparación de la superficie
Maderas nuevas: Asegúrese que la superficie se encuentre seca. Lijar suavemente en la misma orientación de las vetas. Limpiar.
Maderas barnizadas: eliminar por completo cualquier vestigio de películas anteriores mediante lijado profundo o mediante el uso de Removedor Gel. Enjuagar muy bien y dejar secar. Emparejar la superficie con un lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar.
Si existieran manchas o decoloración, limpiar con gel a base de ácido oxálico y/o hidrolavadora. Enjuagar muy bien, dejar secar y lijar.

Aplicación
Mezclar el producto dentro del envase. Se aplica con pincel, rodillo o soplete.
Aplicar la primera mano diluida al 50% con aguarrás, en el mismo sentido de la veta de la madera. Después aplicar las manos sucesivas tal cual o diluidas, dependiendo de la absorción de la madera y respetando los tiempos de secado. Se recomienda realizar un suave lijado entre manos.

Recomendaciones
Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
Evitar el contacto con los ojos, la cara y la piel. No ingerir. Nocivo si se inhala.
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.

NO DILUIR CON THINNER. No pintar con temperaturas mayores a 35º C ni menores a 5º C o en días de mucha humedad. Las herramientas se limpian con thinner antes que seque la pintura.

Para más información consultar la **Ficha de Seguridad** del producto.

Especificaciones Técnicas Preservador Clásico Miura

Vehículo	Resinas alquídicas especiales
Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Dilución	Con aguarrás
Densidad (25º C)	0,90 + - 0,02 g/cm^3
Tiempo de secado (25º C, 60 % humedad)	Al tacto 60 - 80 minutos
Tiempo de secado entre manos (25ºC, 60 % humedad)	6 - 8 horas aproximadamente
Manos	2 a 3
Rendimiento	10 a 15 m^2 por litro y por mano
Inflamable	**Sí, 3º Clase**